

Artigo 1212

Nome **TRANSFER**

		Variação (%) (+-)	Composição
Largura	1,40 m	2	87% POLIESTER 13% ELASTANO
Gramatura	220 g/m ²	6	
Rendimento	3,25 m/kg	5	
	Comprimento(%)	Largura(%)	
Alongamento	140	130	10
Encolhimento	3,3	3,3	1

Manuseio, Armazenagem e Costura

- Armazenagem:** Os rolos devem ser armazenados horizontalmente e protegidos em sacos plásticos de polietileno. Evite colocar peso sobre a malha que é muito sensível, armazenagem tipo fogueira, isto pode deformar o tecido.
- Modelagem** Verificar sempre o alongamento e características técnicas do produto. Produtos similares podem variar de fornecedor para fornecedor e isto pode afetar a modelagem e o ajuste e tamanho das peças.
- Enfesto:** Recomendável deixar o tecido descansar enfraldado por 24 horas. Evitar estiramentos, pois podem provocar distorções no tecido e consequentemente na peça final. Nesta etapa o tecido está automaticamente sendo revisado. Em caso de dúvidas ou tecido defeituoso **não cortar**. Observe o sentido correto do enfesto, muitas malhas podem correr fio durante a costura se forem cortadas no sentido contrário, ou podem provocar diferença de tonalidade na peça confeccionada.
- Costura** Para uma perfeita qualidade aconselhamos sempre que possível pedir orientações ao seu fornecedor de fios e de sua máquina de costura, as melhores indicações sobre a correta regulagem e linhas a utilizar. Seguem algumas sugestões:
Utilizar agulhas ponta bola
A regulagem do ponto deve acompanhar a elasticidade do tecido.
Teste sempre se a costura não irá romper, pois tecidos elásticos exigem costuras adequadas.
Nosso produto submetido a testes de costurabilidade em laboratório credenciado pelo INMETRO, de acordo com ABNT ISO/IEC 17025 no. 131, recebeu as orientações iniciais básicas de processamento como segue:

Máquina	Tipo de ponto	Densidade do ponto	Tipo e no. de agulha	Linha no. e Composição	Fio Composição
Reta - ponto fixo	301	4,5 a 5,5	P.bola fina No. 70 a 75	No. 120 100% Poliéster	-
Overloque	504	4,5 a 5,5	P.bola fina No. 70 a 75	No. 120 100% Poliéster	100% Poliamida ou 100% Poliéster
Interloque	516	-	-	-	-
Overloque - ponto cadeia	514	4,5 a 5,5	P.bola fina No. 70 a 75	No. 120 100% Poliéster	100% Poliamida ou 100% Poliéster
Galoneira	406	4,5 a 5,5	P.bola fina No. 70 a 75	No. 120 100% Poliéster	100% Poliamida ou 100% Poliéster

Observações

Utilizar o ponto 301 somente em pequenas áreas. Para costuras em grandes áreas, somente com aviamentos de reforço na costura (Vies, Amauri, embutidos de barbatanas, etc).

- Outros** Processos adicionais como estampas, bordados e outras aplicações, principalmente aquelas que submetam o artigo a calor ou produtos químicos, aconselhamos testes prévios e de uso para assegurar a qualidade ao consumidor final. Atenção especial para etiquetas e embalagens. Informações exigidas pelo INMETRO devem ser rigorosamente seguidas pois tem legislação própria e obrigatória.

Orientações de Conservação e Lavagem

Símbolos conforme Norma ABNT NBR ISO 3758/2006

- Usar água fria ou na temperatura máxima de 40° C
Ação mecânica reduzida
Enxague com resfriamento gradual de temperatura
Centrifugação reduzida
Não torcer
- Não usar alvejamento a base de cloro.
- Não é permitida a secagem em tambor rotativo
- Secar a sombra e na vertical
Evitar secagem direta no sol.
- Não passar a ferro
Vaporização / tratamentos a vapor não permitidos
- Não limpar a seco
Não remover manchas com solventes

Dicas úteis para Confeccionistas e Usuários

- 1- Lavar imediatamente após o uso
- 2- Usar água fria e sabão neutro durante a lavagem
- 3- Enxaguar bem após lavagem
- 4- Antes de secar, remover o excesso de água
- 5- Evitar secagem direta ao sol
- 6- Não deixar peças em sacos plásticos após uso/lavagem
- 7- Não alvejar com cloro que degradam o fio elastano

A solidez dos tecidos/peças confeccionadas com POLIAMIDAS, principalmente OPACAS e/ou MICROFIBRAS podem ser mais baixas devido as características do polímero. Assim, é recomendável que misturas de cores sejam previamente testadas.

Para prolongar a vida útil das peças é recomendável que os produtos como óleos, bronzeadores, protetores solares, etc., não sejam aplicados diretamente sobre os tecidos. Esta recomendação é extremamente relevante nos casos de produtos para a linha praia.

TRANSFER

REF. 1212

Tecido indicado para estamparia de sublimação, graças à composição à base de poliéster e elastano. Possui toque macio e secagem rápida.



Easy Care



Corte a fio



Secagem rápida

CARTELA DE CORES



BRANCO 003



Prata



Fitness



Moda

SUGESTÕES DE USO

Camisetas, tops, leggings, vestidos e sungas

