

ANGORÁ

REF. 1255

O veludo elastizado com toque macio e confortável. O seu brilho natural o torna um artigo luxuoso para todos os segmentos.

VANTAGENS



EASY CARE



CORTE A FIO

CORES



BIC 227



BLUE NIGHT 465



BOCA 925



CAYENA 792



ECRU 143



LACA 354



LICOR DE CANELA 852



METROPOLE 356



MILITAR 330



PACIFICO 622



PRETO 002



SILVER 353

SUGESTÕES



FITNESS



MODA



PRAIA



LINGERIE

Leggins, macacões, blusas, casacos, flares, tops, biquínis, bodies, calcinhas, sutiãs e vestidos

Artigo 1255

Nome

ANGORA

		Varição (%) (+ -)	Composição	
Largura	1,40 m	5	93% POLIAMIDA 7% ELASTANO	
Gramatura	240 g/m2	10		
Rendimento	2,98 m/kg	5		
Alongamento		Comprimento(%)	Largura(%)	
Encolhimento		80	130	10
		5	1	5

Manuseio, Armazenagem e Costura

- Armazenagem:** Os rolos devem ser armazenados horizontalmente e protegidos em sacos plásticos de polietileno. Evite colocar peso sobre a malha que é muito sensível, armazenagem tipo fogueira, isto pode deformar o tecido.
- Modelagem** Verificar sempre o alongamento e características técnicas do produto. Produtos similares podem variar de fornecedor para fornecedor e isto pode afetar a modelagem e o ajuste e tamanho das peças.
- Enfesto:** Recomendável deixar o tecido descansar enfiado por 24 horas. Evitar estiramentos, pois podem provocar distorções no tecido e consequentemente na peça final. Nesta etapa o tecido está automaticamente sendo revisado. Em caso de dúvidas ou tecido defeituoso **não cortar**. Observe o sentido correto do enfesto, muitas malhas podem correr fio durante a costura se forem cortadas no sentido contrário, ou podem provocar diferença de tonalidade na peça confeccionada.
- Costura** Para uma perfeita qualidade aconselhamos sempre que possível pedir orientações ao seu fornecedor de fios e de sua máquina de costura, as melhores indicações sobre a correta regulagem e linhas a utilizar. Seguem algumas sugestões:
Utilizar agulhas ponta bola
A regulagem do ponto deve acompanhar a elasticidade do tecido.
Teste sempre se a costura não irá romper, pois tecidos elásticos exigem costuras adequadas.
Nosso produto submetido a testes de costurabilidade em laboratório credenciado pelo INMETRO, de acordo com ABNT ISO/IEC 17025 no. 131, recebeu as orientações iniciais básicas de processamento como segue:

Máquina	Tipo de ponto	Densidade do ponto	Tipo e no. de agulha	Linha no. e Composição	Fio Composição
Reta - ponto fixo	301	4,5 A 5,5	P. bola fina ou P. media. Nº 70 e 75	Nº 140 ou 120 100% PES	----
Overloque	504	5,0 a 6,0	P. bola fina ou P. media. Nº 70 e 75	Nº 140 ou 120 100% PES	100% PA
Interloque					
Overloque - ponto cadeia	514	4,5 A 5,5	P. bola fina ou P. media. Nº 70 e 75	Nº 140 ou 120 100% PES	100% PA
Galoneira	406	5,0 a 6,0	P. bola fina ou P. media. Nº 70 e 75	Nº 140 ou 120 100% PES	100% PA
Observações - Utilizar o ponto 301 somente no sentido da coluna em pequenas áreas.					

- Outros** Processos adicionais como estampas, bordados e outras aplicações, principalmente aquelas que submetam o artigo a calor ou produtos químicos, aconselhamos testes prévios e de uso para assegurar a qualidade ao consumidor final. Atenção especial para etiquetas e embalagens. Informações exigidas pelo INMETRO devem ser rigorosamente seguidas pois tem legislação própria e obrigatória.

Orientações de Conservação e Lavagem

Símbolos conforme Norma ABNT NBR ISO 3758/2006

úteis para Confeccionistas e Usuários



Usar água fria ou na temperatura máxima de 40° C
Ação mecânica reduzida
Enxague com resfriamento gradual de temperatura
Centrifugação reduzida
Não torcer



Não usar alvejamento a base de cloro.



Não é permitida a secagem em tambor rotativo



Secar a sombra e na vertical
Evitar secagem direta no sol.



Não passar a ferro
Vaporização / tratamentos a vapor não permitidos



Não limpar a seco
Não remover manchas com solventes

- 1- Lavar imediatamente após o uso
- 2- Usar água fria e sabão neutro durante a lavagem
- 3- Enxaguar bem após lavagem
- 4- Antes de secar, remover o excesso de água
- 5- Evitar secagem direta ao sol
- 6- Não deixar peças em sacos plásticos após uso/lavagem
- 7- Não alvejar com cloro que degradam o fio elástico

A solidez dos tecidos/peças confeccionadas com POLIAMIDAS principalmente OPACAS e/ou MICROFIBRAS podem ser mais baixas devido as características do polímero. Assim, é recomendável que misturas de cores sejam previamente testadas.

Para prolongar a vida útil das peças é recomendável que os produtos como óleos, bronzadores, protetores solares, et não sejam aplicados diretamente sobre os tecidos. Esta recomendação é extremamente relevante nos casos de produtos para a linha praia.