


# FAST

REF. 3142

Este tecido é extremamente macio. Foi criado para atender publico de camiseta fitness. Construído com micro furos, o artigo garante a troca de calor na hora do exercício, gerando conforto térmico.

## VANTAGENS



CONFORTO  
TÉRMICO



EASY  
CARE



RESPIRABILIDADE



SECAGEM  
RÁPIDA

## CORES



AMARELO LIMÃO  
214



BRANCO 003



CAPRI 508



ELETRICO 405



GLOW 381



GRANADA 797



MAMBO 430



METROPOLE 356



PACIFICO 622



PRETO 002

## SUGESTÕES



FITNESS



PRAIA

Camisetas e saídas de praia

Artigo 3142

Nome

FAST

		Varição (%) (+ -)	Composição	
<b>Largura</b>	1,60 m	2	100% POLIAMIDA MICROFILAMENTADA	
<b>Gramatura</b>	125 g/m2	10		
<b>Rendimento</b>	5,00 m/kg	5		
		Comprimento(%)	Largura(%)	
<b>Alongamento</b>		60	100	
<b>Encolhimento</b>		5,3	1	1

Tecido sem elastano

## Manuseio, Armazenagem e Costura

- Armazenagem:** Os rolos devem ser armazenados horizontalmente e protegidos em sacos plásticos de polietileno. Evite colocar peso sobre a malha que é muito sensível, armazenagem tipo fogueira, isto pode deformar o tecido.
- Modelagem** Verificar sempre o alongamento e características técnicas do produto. Produtos similares podem variar de fornecedor para fornecedor e isto pode afetar a modelagem e o ajuste e tamanho das peças.
- Enfesto:** Recomendável deixar o tecido descansar enfraldado por 24 horas. Evitar estiramentos, pois podem provocar distorções no tecido e conseqüentemente na peça final. Nesta etapa o tecido está automaticamente sendo revisado. Em caso de dúvidas ou tecido defeituoso **não cortar**. Observe o sentido correto do enfesto, muitas malhas podem correr fio durante a costura se forem cortadas no sentido contrário, ou podem provocar diferença de tonalidade na peça confeccionada.
- Costura** Para uma perfeita qualidade aconselhamos sempre que possível pedir orientações ao seu fornecedor de fios e de sua máquina de costura, as melhores indicações sobre a correta regulagem e linhas a utilizar. Seguem algumas sugestões:  
Utilizar agulhas ponta bola  
A regulagem do ponto deve acompanhar a elasticidade do tecido.  
Evitar estiramentos, pois podem provocar distorções no tecido e conseqüentemente na peça final. Nesta etapa o tecido está automaticamente sendo revisado. Em caso de dúvidas ou tecido defeituoso **não cortar**. Observe o sentido correto do enfesto, muitas malhas podem correr fio durante a costura se forem cortadas no sentido contrário, ou podem provocar diferença de tonalidade na peça confeccionada.  
Nosso produto submetido a testes de costurabilidade em laboratório credenciado pelo INMETRO, de acordo com ABNT ISO/IEC 17025 no. 131, recebeu as orientações iniciais básicas de processamento como segue:

Máquina	Tipo de ponto	Densidade do ponto	Tipo e no. de agulha	Linha no. e Composição	Fio Composição
Reta - ponto fixo	301	4,5 a 5,5	P. bola fina No. 70 a 75	No. 140 ou 120 100% Poliéster	-
Overloque	504	4,5 a 5,5	P. bola fina No. 70 a 75	No. 140 ou 120 100% Poliéster	100% Poliamida ou 100% Poliéster
Interloque	516	-	-	-	-
Overloque - ponto cadeia	514	4,5 a 5,5	P. bola fina No. 70 a 75	No. 140 ou 120 100% Poliéster	100% Poliamida ou 100% Poliéster
Galoneira	406	4,0 a 5,0	P. bola fina No. 70 a 75	No. 140 ou 120 100% Poliéster	100% Poliamida ou 100% Poliéster

Observações  
\* Utilizar o ponto 301 somente em pequenas áreas. Para costuras em grandes áreas, somente com aviamentos de reforço na costura, ( Vies, Amauri, embulidos de barbatanas, etc.)  
\* Artigo desmalha em uma das extremidades no sentido da coluna. No encaixe dos moldes para o corte, as barras das peças devem ser encaixadas para o lado que desmalha.

- Outros** Processos adicionais como estampas, bordados e outras aplicações, principlmete aquelas que submetam o artigo a calor ou produtos químicos, aconselhamos testes prévios e de uso para assegurar a qualidade ao consumidor final. Atenção especial para etiquetas e embalagens. Informações exigidas pelo INMETRO devem ser rigorosamente seguidas pois tem legislação própria e obrigatória.

## Orientações de Conservação e Lavagem

Símbolos conforme Norma ABNT NBR ISO 3758/2006



Usar água fria ou na temperatura máxima de 40° C  
Ação mecânica reduzida  
Enxague com resfriamento gradual de temperatura  
Centrifugação reduzida  
Não torcer



Não usar alvejamento a base de cloro.



Não é permitida a secagem em tambor rotativo



Secar a sombra e na vertical  
Evitar secagem direta no sol.



Não passar a ferro  
Vaporização / tratamentos a vapor não permitidos



Não limpar a seco  
Não remover manchas com solventes

Dicas úteis para Confeccionistas e Usuários

- 1- Lavar imediatamente após o uso
- 2- Usar água fria e sabão neutro durante a lavagem
- 3- Enxaguar bem após lavagem
- 4- Antes de secar, remover o excesso de água
- 5- Evitar secagem direta ao sol
- 6- Não deixar peças em sacos plásticos após uso/lavagem
- 7- Não alvejar com cloro que degradam o fio elastano

A solidez dos tecidos/peças confeccionadas com POLIAMIDAS, principalmente OPACAS e/ou MICROFIBRAS podem ser mais baixas devido as características do polímero. Assim, é recomendável que misturas de cores sejam previamente testadas.

Para prolongar a vida útil das peças é recomendável que os produtos como óleos, bronzeadores, protetores solares, etc., não sejam aplicados diretamente sobre os tecidos. Esta recomendação é extremamente relevante nos casos de produtos para a linha praia.