

Artigo **4213**

Nome

**MOLETON SPPLX**

		Variação (%) (+/-)	Composição
Largura	1,40 m	0	93% POLIAMIDA
Gramatura	300 g/m <sup>2</sup>	0	7% ELASTANO
Rendimento	2,38 m/kg	0	

Alongamento	Comprimento(%)	Largura(%)
Encolhimento		

**Manuseio, Armazenagem e Costura**

**Armazenagem:** Os rolos devem ser armazenados horizontalmente e protegidos em sacos plásticos de polietileno. Evite colocar peso sobre a malha que é muito sensível, armazenagem tipo fogueira, isto pode deformar o tecido.

**Modelagem** Verificar sempre o alongamento e características técnicas do produto. Produtos similares podem variar de fornecedor para fornecedor e isto pode afetar a modelagem e o ajuste e tamanho das peças.

**Enfesto:** Recomendável deixar o tecido descansar enfiado por 24 horas. Evitar estiramentos, pois podem provocar distorções no tecido e consequentemente na peça final. Nesta etapa o tecido está automaticamente sendo revisado. Em caso de dúvidas ou tecido defeituoso **não cortar**. Observe o sentido correto do enfesto, muitas malhas podem correr fio durante a costura se forem cortadas no sentido contrário, ou podem provocar diferença de tonalidade na peça confeccionada.

**Costura** Para uma perfeita qualidade aconselhamos sempre que possível pedir orientações ao seu fornecedor de fios e de sua máquina de costura, as melhores indicações sobre a correta regulagem e linhas a utilizar. Seguem algumas sugestões:  
Utilizar agulhas ponta bola  
A regulagem do ponto deve acompanhar a elasticidade do tecido.  
Teste sempre se a costura não irá romper, pois tecidos elásticos exigem costuras adequadas.  
Nosso produto submetido a testes de costurabilidade em laboratório credenciado pelo INMETRO, de acordo com ABNT ISO/IEC 17025 no. 131, recebeu as orientações iniciais básicas de processamento como segue:

Máquina	Tipo de ponto	Densidade do ponto	Tipo e no. de agulha	Linha no. e Composição	Fio Composição
Reta - ponto fixo					
Overloque					
Interloque					
Overloque - ponto cadeia					
Galoneira					
Observações					

**Outros** Processos adicionais como estampas, bordados e outras aplicações, principalmente aquelas que submetam o artigo a calor ou produtos químicos, aconselhamos testes prévios e de uso para assegurar a qualidade ao consumidor final. Atenção especial para etiquetas e embalagens. Informações exigidas pelo INMETRO devem ser rigorosamente seguidas pois tem legislação própria e obrigatória.

**Orientações de Conservação e Lavagem**

Símbolos conforme Norma ABNT NBR ISO 3758/2006

- Usar água fria ou na temperatura máxima de 40° C
- Ação mecânica reduzida
- Enxague com resfriamento gradual de temperatura
- Centrifugação reduzida
- Não torcer
- Não usar alvejamento a base de cloro.
- Não é permitida a secagem em tambor rotativo
- Secar a sombra e na vertical
- Evitar secagem direta no sol.
- Não passar a ferro
- Vaporização / tratamentos a vapor não permitidos
- Não limpar a seco
- Não remover manchas com solventes

Dicas úteis para Confeccionistas e Usuários

- 1- Lavar imediatamente após o uso
- 2- Usar água fria e sabão neutro durante a lavagem
- 3- Enxaguar bem após lavagem
- 4- Antes de secar, remover o excesso de água
- 5- Evitar secagem direta ao sol
- 6- Não deixar peças em sacos plásticos após uso/lavagem
- 7- Não alvejar com cloro que degradam o fio elastano

A solidez dos tecidos/peças confeccionadas com POLIAMIDAS, principalmente OPACAS e/ou MICROFIBRAS podem ser mais baixas devido as características do polímero. Assim, é recomendável que misturas de cores sejam previamente testadas.


Para prolongar a vida útil das peças é recomendável que os produtos como óleos, bronzeadores, protetores solares, etc., não sejam aplicados diretamente sobre os tecidos. Esta recomendação é extremamente relevante nos casos de produtos para a linha praia.

**MOLETON SPPLX**

REF. 4213

Moletom com efeito elástico devido a seus 7% de elastano. Toque confortável e macio.

**CARTELA DE CORES**



**SUGESTÕES DE USO**

Casacos, regatas e calças