

# Ondule

REF. 6493

Tecido com listrado na vertical, levemente enrrugado.

Salotex  
A moda em tecidos

## Especificação Técnica de Produto

Artigo 6493

Nome **ONDULE**

|              |                           | Varição (%)<br>(+ -) | Composição    |
|--------------|---------------------------|----------------------|---------------|
| Largura      | 1,30 m                    | 0                    | 86% POLIAMIDA |
| Gramatura    | 260 g/m2                  | 0                    | 14% ELASTANO  |
| Rendimento   | 2,96 m/kg                 | 0                    |               |
| Alongamento  | Comprimento(%) Largura(%) |                      |               |
| Encolhimento |                           |                      |               |

## VANTAGENS



EASY  
CARE



RESPIRABILIDADE



SECAGEM  
RÁPIDA

## CORES



AMARELO LIMÃO  
214



BRANCO 003



ARUBA 293



ESTRELITZIA 935



MAMBO 430



CAYENA 792



PRETO 002

## Manuseio, Armazenagem e Costura

**Armazenagem:** Os rolos devem ser armazenados horizontalmente e protegidos em sacos plásticos de polietileno. Evite colocar peso sobre a malha que é muito sensível, armazenagem tipo fogueira, isto pode deformar o tecido.

**Modelagem** Verificar sempre o alongamento e características técnicas do produto. Produtos similares podem variar de fornecedor para fornecedor e isto pode afetar a modelagem e o ajuste e tamanho das peças.

**Enfesto:** Recomendável deixar o tecido descansar enfraldado por 24 horas. Evitar estiramentos, pois podem provocar distorções no tecido e consequentemente na peça final. Nesta etapa o tecido está automaticamente sendo revisado. Em caso de dúvidas ou tecido defeituoso **não cortar**. Observe o sentido correto do enfesto, muitas malhas podem correr fio durante a costura se forem cortadas no sentido contrário, ou podem provocar diferença de tonalidade na peça confeccionada.

**Costura** Para uma perfeita qualidade aconselhamos sempre que possível pedir orientações ao seu fornecedor de fios e de sua máquina de costura, as melhores indicações sobre a correta regulação e linhas a utilizar. Seguem algumas sugestões:  
Utilizar agulhas ponta bola  
A regulação do ponto deve acompanhar a elasticidade do tecido.  
Teste sempre se a costura não irá romper, pois tecidos elásticos exigem costuras adequadas.  
Nosso produto submetido a testes de costurabilidade em laboratório credenciado pelo INMETRO, de acordo com ABNT ISO/IEC 17025 no. 131, recebeu as orientações iniciais básicas de processamento como segue:

| Máquina                  | Tipo de ponto | Densidade do ponto | Tipo e no. de agulha | Linha no. e Composição | Fio Composição |
|--------------------------|---------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------|
| Reta - ponto fixo        |               |                    |                      |                        |                |
| Overloque                |               |                    |                      |                        |                |
| Interloque               |               |                    |                      |                        |                |
| Overloque - ponto cadeia |               |                    |                      |                        |                |
| Galoneira                |               |                    |                      |                        |                |
| Observações              |               |                    |                      |                        |                |

**Outros** Processos adicionais como estampas, bordados e outras aplicações, principalmete aquelas que submetam o artigo a calor ou produtos químicos, aconselhamos testes prévios e de uso para assegurar a qualidade ao consumidor final. Atenção especial para etiquetas e embalagens. Informações exigidas pelo INMETRO devem ser rigorosamente seguidas pois tem legislação própria e obrigatória.

## Orientações de Conservação e Lavagem

Símbolos conforme Norma ABNT NBR ISO 3758/2006

Dicas úteis para Confeccionistas e Usuários



Usar água fria ou na temperatura máxima de 40° C  
Ação mecânica reduzida  
Enxague com resfriamento gradual de temperatura  
Centrifugação reduzida  
Não torcer



Não usar alvejamento a base de cloro.



Não é permitida a secagem em tambor rotativo



Secar a sombra e na vertical  
Evitar secagem direta no sol.



Não passar a ferro  
Vaporização / tratamentos a vapor não permitidos



Não limpar a seco  
Não remover manchas com solventes

- 1- Lavar imediatamente após o uso
- 2- Usar água fria e sabão neutro durante a lavagem
- 3- Enxaguar bem após lavagem
- 4- Antes de secar, remover o excesso de água
- 5- Evitar secagem direta ao sol
- 6- Não deixar peças em sacos plásticos após uso/lavagem
- 7- Não alvejar com cloro que degradam o fio elastano

A solidez dos tecidos/peças confeccionadas com POLIAMIDAS, principalmente OPACAS e/ou MICROFIBRAS podem ser mais baixas devido as características do polímero. Assim, é recomendável que misturas de cores sejam previamente testadas.

Para prolongar a vida útil das peças é recomendável que os produtos como óleos, bronzeadores, protetores solares, etc., não sejam aplicados diretamente sobre os tecidos. Esta recomendação é extremamente relevante nos casos de produtos para a linha praia.

## SUGESTÕES



FITNESS



PRAIA



MODA

Ideal para biquínis, vestidos, blusas, calças e leggings.